FISSURE SEALANT

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВ

ARKONA

FISSURE SEALANT это прозрачный наногибридный композит для герметизации фиссур, отверждаемый видимым светом.

Инструкция по применению

1.



- Нанести протравочный гель на поверхность, предназначенную для герметизации, обращая особенное внимание на то, чтобы композит обязательно попал на дно фиссуры, оставить на 20-30 с.
- Смыть протравочный гель сильной струёй воды и тщательно осушить.

  Если поверхность протравленной эмали не приобрела матово-белый цвет, процесс протравки следует повторить. Если на протравленную поверхность случайно попадет влага или слюна, следует протравить в течение 10 с.

2. **Герметизация**

- Тщательно распределить FISSURE SEALANT на протравленной поверхности зуба.
- Полимеризовать согласно таблице полимеризации.

A. Протравленный зуб

B. Зуб, частично покрытый герметиком

C. Загерметизированный зуб

Показания к применению

- герметизация фиссур постоянных и молочных зубов;
- защитаот кариеса всех видов анатомических фиссур, борозд, углублений на поверхности постоянных и молочных зубов.

Таблица полимеризации

Лампа	Глубина полимеризации [мм] зависит от времени полимеризации [с]	
	5 с	10 с
Halogen/LED (500-800 мВт/см²)	2,0 мм	3,0 мм
LED (более 800 мВт/см²)	3,0 мм	4,0 мм

Состав

Смесь диметакрилатных смол (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), стекло Ba-Al-B-Si, пирогенный диоксид кремния, система фотоинициации, стабилизации. Весовой состав наполнителей составляет 20%. FISSURE SEALANT отверждается видимым светом, длиной волны 400-500 нм.

Меры предосторожности

Избегать контакта с кожей, глазами, слизистой и другими мягкими тканями полости рта. В случае контакта промыть большим количеством воды. В случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу. В случае аллергии на метакрилаты прекратить работу с препаратом. При попадании препарата в дыхательную систему немедленно обратиться к врачу.

Ограничения в использовании

Не применять композит FISSURE SEALANT в случае, когда невозможна абсолютная изоляция полости от слюны, крови, влаги. Загрязнения мешают полимеризации, что приводит к уменьшению механической прочности композита и снижению устойчивости реставрации. Следует обеспечить правильную полимеризацию лампой. Композит частично полимеризованный может вызвать аллергическую реакцию. Не применять с препаратами, содержащими эвгенол.

Дополнительная информация

В случае загрязнения слоя неполимеризованного композита, следует удалить данный слой. В случае загрязнения или повреждения уже полимеризованного слоя композита, следует протравить поверхность композита и ещё раз покрыть слоем герметика. Полимеризовать согласно таблице полимеризации. Если полимеризация не прошла до конца, следует удалить плохо полимеризованный слой и нанести следующий.

Хранение

Препарат хранить при комнатной температуре (3-28°C). Герметик для фиссур можно хранить при более низкой температуре, но перед повторным использованием необходимо подождать, пока композит обретёт комнатную температуру. Во избежание случайной полимеризации композита в аппликаторе, после каждого использования препарата следует потянуть поршень на себя.

Внимание

Не применять композит у пациентов с аллергией на метакрилаты.
Препарат предназначен только для использования врачами-стоматологами.
Применять только согласно инструкции производителя.
Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
Не перегревать.
Хранить в защищённом от света месте.
Не использовать после окончания срока годности.

Гарантия

Фирма ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем, или возвращает ему их стоимость. ARKONA не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

Инструкция действительна с 15.06.2021

CE 1639

ИМ25

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «АРКОМ», 191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н
Тел. 8 800 700-25-25, www.arkom-org.com

ARKONA

ARKONA
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk, Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Poland
www.arkonadent.ru